UmaPET TF

تولیدکننده	Ester Industries .Ltd	**دسته بندی**	PET
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ویژگی های کلیدی Uma PET TF یک فیلم شفاف با سطوح ساده در هر دو طرف است. این فیلم دارای خواص حرارتی، مکانیکی، نوری و سطحی خوب همراه با شفافیت عالی و پایداری ابعادی است. کاربردها فیلم TF به طور گسترده ای برای بسته بندی انعطاف پذیر عمومی استفاده می شود. مناسب برای متالیزاسیون و سایر کاربردهای صنعتی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پایداری ابعادی خوب پایان سطح خوب شفافیت بالا قابل فلز شدن اپتیکال‌ها	- - - - -	- - - - -
کاربردها	فیلم کاربردهای صنعتی بسته‌بندی	- - -	- - -
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)		-	ASTM D1204
	% 2.5	-	-
	% 2.5	-	-
	% 2.5	-	-
	% 2.0	-	-
	% 2.0	-	-
	% 0.40	-	-
	% 0.40	-	-
	% 0.40	-	-
	% 0.40	-	
	% 0.40	-	

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک		-	ASTM D1894
	0.42	-	-
	0.45	-	-
	0.45	-	-
	0.45	-	-
	0.42	-	-
	0.48	-	-
	0.50	-	-
	0.50	-	-
	0.50	-	-
	0.48	-	
ضخامت فیلم - تست شده	10 12 15 19 23 µm	0.9055 - 0.3937 mil	-
ضخامت فیلم - پیشنهادی / موجود	10, 12, 15, 19, 23 µm	-	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	206 MPa	29877.83 psi	-
	206 MPa	29877.83 psi	-
	186 MPa	26977.07 psi	-
	186 MPa	26977.07 psi	-
	186 MPa	26977.07 psi	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	MPa 216	psi 31328.21	-
	MPa 216	psi 31328.21	-
	MPa 206	psi 29877.83	-
	MPa 206	psi 29877.83	-
	MPa 206	psi 29877.83	
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 100	-	-
	% 100	-	-
	% 100	-	-
	% 100	-	-
	% 100	-	-
	% 90	-	-
	% 90	-	-
	% 90	-	-
	% 90	-	
	% 90	-	
بازدهی (Yield)		-	Internal Method
	m^2/kg 71.4	-	-
	m^2/kg 59.5	-	-
	m^2/kg 47.6	-	-
	m^2/kg 37.6	-	-
	m^2/kg 31.0	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کشش ترشوندگی		-	ASTM D2578
	dyne/cm 44	-	-
	dyne/cm 44	-	-
	dyne/cm 44	-	-
	dyne/cm 44	-	-
	dyne/cm 44	-	

نوری			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
کدورت (Haze)		-	ASTM D1003
	% 3.5	-	-
	% 3.5	-	-
	% 3.5	-	-
	% 4.0	-	-
	% 4.5	-	

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.