UmaPET WH

تولیدکننده	Ester Industries .Ltd	**دسته بندی**	PET
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ویژگی های کلیدی کدورت بالا و سفیدی بالا، شفافیت کم. صافی عالی، پایداری حرارتی در دماهای بالا و قابلیت فرآیندپذیری. یک طرف از نظر شیمیایی تصفیه شده و طرف دیگر کرونا به عنوان اختیاری بر اساس کاربردهای نهایی. کاربردها روکش های برچسب خود چسب، دربندی در کاربردهای سطح بالا، تقویم های تبلیغاتی، بلیط برای مصارف متعدد، کارت های پیش پرداخت، کارت های امنیتی و دسترسی، فیلم چاپ جوهر افشان، چاپ عکاسی، جایگزین با کیفیت بالا برای کاغذ به عنوان پشتی در بسته های بلیستر، لوازم التحریر و سایر کاربردهای صنعتی و بسته بندی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چاپ پذیری عالی قابلیت پردازش خوب پایداری حرارتی خوب	- - -	- - -
کاربردها	فیلم برچسب‌ها لوازم ثابت	- - -	- - -
شکل ظاهری	سفید	-	-
اشکال	فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)		-	ASTM D1204
	% 2.5	-	-
	% 2.5	-	-
	% 2.0	-	-
	% 2.0	-	-
	% 0.60	-	-
	% 0.60	-	-
	% 0.60	-	-
	% 0.60	-	

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک		-	ASTM D1894
	0.40	-	-
	0.40	-	-
	0.40	-	-
	0.40	-	-
	0.50	-	-
	0.50	-	-
	0.50	-	-
	0.50	-	
ضخامت فیلم - تست شده	30 36 50 75 µm	1.18 - 2.95 mil	-
ضخامت فیلم - پیشنهادی / موجود	30, 36, 50, 75 µm	-	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	167 MPa	24221.35 psi	-
	157 MPa	22770.97 psi	-
	157 MPa	22770.97 psi	-
	147 MPa	21320.59 psi	-
	177 MPa	25671.73 psi	-
	167 MPa	24221.35 psi	-
	167 MPa	24221.35 psi	-
	157 MPa	22770.97 psi	
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	120 %	-	-
			-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	% 120	-	-
	% 120	-	-
	% 120	-	-
	% 80	-	-
	% 80	-	-
	% 80	-	
	% 80	-	
بازدهی (Yield)		-	Internal Method
	m^2/kg 14.1	-	-
	m^2/kg 23.8	-	-
	m^2/kg 19.8	-	-
	m^2/kg 9.40	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کشش ترشوندگی		-	ASTM D2578
	dyne/cm 44	-	-
	dyne/cm 44	-	-
	dyne/cm 44	-	-
	dyne/cm 44	-	-

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کدورت (Opacity)		-	Internal Method
	% 88	-	-
	% 90	-	-
	% 90	-	-
	% 92	-	-
کدورت (Haze)		-	ASTM D1003
	% 98	-	-
	% 98	-	-
	% 98	-	-
	% 98	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.