UmaPET WHLO

تولیدکننده	Ester Industries .Ltd	**دسته بندی**	PET
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ویژگی های کلیدی UmaPET WHLO یک فیلم سفید مات با یک طرف آستر شیمیایی است. دارای کدورت بالا و سفیدی بالا است. سطح پوشش داده شده شیمیایی چسبندگی بیشتری به جوهرها و پوشش ها می دهد. صافی عالی، پایداری ابعادی خوب در دماهای بالا را نشان می دهد و قابلیت پردازش عالی را نشان می دهد. کاربردها روکش های برچسب خود چسب، دربندی در کاربردهای سطح بالا، تقویم های تبلیغاتی، بلیط برای مصارف متعدد، کارت های پیش پرداخت، کارت های امنیتی و دسترسی، فیلم چاپ جوهر افشان، چاپ عکاسی، جایگزین با کیفیت بالا برای کاغذ به عنوان پشتی در بسته های تاول، لوازم التحریر و سایر کاربردهای صنعتی و بسته بندی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی خوب پایداری ابعادی خوب قابلیت پردازش خوب	- - -	- - -
کاربردها	فیلم برچسب‌ها لوازم ثابت	- - -	- - -
شکل ظاهری	کدر	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)		-	ASTM D1204
	% 2.5	-	-
	% 2.5	-	-
	% 2.0	-	-
	% 0.60	-	-
	% 0.60	-	-
	% 0.60	-	

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک		-	ASTM D1894
	0.40	-	-
	0.40	-	-
	0.40	-	-
	0.50	-	-
	0.50	-	-
	0.50	-	
ضخامت فیلم - تست شده	30 36 50 µm	1.18 - 1.97 mil	-
ضخامت فیلم - پیشنهادی / موجود	30, 36, 50 µm	-	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	167 MPa	24221.35 psi	-
	157 MPa	22770.97 psi	-
	157 MPa	22770.97 psi	-
	177 MPa	25671.73 psi	-
	167 MPa	24221.35 psi	-
	167 MPa	24221.35 psi	
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	120 %	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	% 120	-	-
	% 120	-	-
	% 80	-	-
	% 80	-	-
	% 80	-	-
بازدهی (Yield)		-	Internal Method
	m²/kg 23.8	-	-
	m²/kg 19.8	-	-
	m²/kg 14.1	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کشش ترشوندگی		-	ASTM D2578
	dyne/cm 48	-	-
	dyne/cm 48	-	-
	dyne/cm 48	-	-
	dyne/cm 42	-	-
	dyne/cm 42	-	-
	dyne/cm 42	-	-

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کدورت (Opacity)		-	Internal Method
	% 88	-	-
	% 90	-	-
	% 90	-	-
کدورت (Haze)		-	ASTM D1003
	% 98	-	-
	% 98	-	-
	% 98	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.