UmaPET YN

تولیدکننده	Ester Industries .Ltd	**دسته بندی**	PET
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ویژگی های کلیدی UmaPET YN دارای شفافیت خوب، قابلیت ماشین کاری عالی، براقیت و انعطاف پذیری بالا است. فیلم دارای پایداری ابعادی عالی در دمای بالا است. دارای خواص مکانیکی، نوری و سطحی عالی است. کاربردها این فیلم به طور گسترده ای برای تولید نخ معمولی، نخ فلزی، پوشش دمای بالا و سایر کاربردهای صنعتی استفاده می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پایداری ابعادی خوب	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	پایان سطح خوب	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	درخشش بالا	-	-
	قابل ماشین‌کاری	-	-
	اپتیکال‌ها	-	-
کاربردها	کاربردهای پوشش	-	-
	فیلم	-	-
	کاربردهای صنعتی	-	-
	نخ	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)		-	ASTM D1204
	% 4.5	-	-
	% 4.5	-	-
	% 4.5	-	-
	% 0.0	-	-
	% 0.0	-	-
	% 0.0	-	

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک		-	ASTM D1894
	0.45	-	-
	0.45	-	-
	0.42	-	-
	0.50	-	-
	0.50	-	-
	0.48	-	
ضخامت فیلم - تست شده	12 15 23 µm	0.9055 - 0.4724 mil	-
ضخامت فیلم - پیشنهادی / موجود	12, 15, 23 µm	-	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	226 MPa	32778.59 psi	-
	216 MPa	31328.21 psi	-
	216 MPa	31328.21 psi	-
	216 MPa	31328.21 psi	-
			-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	MPa 206	psi 29877.83	
	MPa 206	psi 29877.83	
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 90	-	-
	% 90	-	-
	% 90	-	-
	% 100	-	-
	% 100	-	-
	% 100	-	
بازدهی (Yield)		-	Internal Method
	m²/kg 59.5	-	-
	m²/kg 47.6	-	-
	m²/kg 31.0	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کشش ترشوندگی		-	ASTM D2578
	dyne/cm 44	-	-
	dyne/cm 44	-	-
	dyne/cm 44	-	-

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کدورت (Haze)		-	ASTM D1003
	% 3.5	-	-
	% 3.5	-	-
	% 3.5	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.