NEOFLON™ EP-521

تولیدکننده	DAIKIN AMERICA, INC.	**دسته بندی**	ETFE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین برای عایق سیم دیواره نازک، قطعات کوچک، فیلم و لوله.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E167420-225059	-	-
کاربردها	فیلم عایق قطعات دیواره نازک لوله‌کشی	- - - -	- - - -
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.72 to 1.76 g/cm³	-	ASTM D3159
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	8.0 to 16 g/10 min	-	ASTM D3159

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	42.0 to 47.0 MPa	6816.79 - 6091.6 psi	ASTM D3159
ازدیاد طول کششی	420 to 450 %	-	ASTM D3159

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	260 to 270 °C	500.0 - 518.0 F°	ASTM D3159

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.