NEOFLON™ EP-541

تولیدکننده	DAIKIN AMERICA, INC.	**دسته بندی**	ETFE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین برای عایق سیم دیواره سنگین، روکش کابل، پوشش دریچه و پوشش لوله.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E167420-225060	-	-
کاربردها	پوشش کابل	-	-
	عایق	-	-
	لایه‌ها	-	-
	لوله‌کشی	-	-
	شیرها/قطعات شیر	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.72 to 1.76 g/cm³	-	ASTM D3159

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	4.0 to 8.0 g/10 min	-	ASTM D3159

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	42.0 to 47.0 MPa	6091.6 - 6816.79 psi	ASTM D3159
ازدیاد طول کششی	420 to 450 %	-	ASTM D3159

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	260 to 270 °C	500.0 - 518.0 F°	ASTM D3159

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.