NEOFLON™ EP-620

تولیدکننده	DAIKIN AMERICA, INC.	**دسته بندی**	ETFE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین برای ساخت و سازهای دیواره ضخیم که نیاز به انعطاف پذیری بیشتر و دمای پردازش پایین تر دارند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
کاربردها	قطعات دیواره ضخیم	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.83 to 1.88 g/cm³	-	ASTM D3159
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	9.0 to 18 g/10 min	-	ASTM D3159

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	28.0 to 33.0 MPa	4786.25 - 4061.06 psi	ASTM D3159
ازدیاد طول کششی	300 to 400 %	-	ASTM D3159

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	218 to 228 °C	424.4 - 442.4 F°	ASTM D3159

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.