

Ateva® 1231

| | | | |
|-------------------------|-----------|--------------------------------------|------------|
| EVA | دسته بندی | Celanese EVA Performance Polymers | تولیدکننده |
| موجود - آماده صادرات | وضعیت | - | فیلر |

توضیحات محصول

این رزین معمولاً برای برنامه های فوم میکروسلولی با کیفیت بالا استفاده می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

| روش تست | سیستم ایمپریتال | سیستم متریک | ویژگی |
|---------|-----------------|-----------------------|-------------------------|
| - | - | کوپلیمر قابل پیوند | ویژگی ها |
| - | - | فوم | کاربردها |
| - | - | EC 1907/2006 (REACH) | رتبه بندی های استاندارد |
| - | - | پلت ها | اشکال |
| - | - | پردازش فوم | روش فرآیند |

فیزیکی

| روش تست | سیستم ایمپریتال | سیستم متریک | ویژگی |
|------------|-----------------|-------------------------|-------|
| ASTM D1505 | - | g/cm ³ 0.934 | چگالی |

| فیزیکی | | | |
|----------------|----------------|--------------|---------------------------|
| روش تست | سیستم ایمپریال | سیستم متریک | ویژگی |
| ASTM D1238 | - | g/10 min 3.0 | نرخ جریان جرمی مذاب (MFR) |
| - | - | %wt 12.0 | محتوای وینیل استات |
| ASTM D2240 | - | | سختی دورومتر |
| - | - | 95 | |
| - | - | 42 | |
| مکانیکی | | | |
| روش تست | سیستم ایمپریال | سیستم متریک | ویژگی |
| ASTM D638 | psi 2320.61 | MPa 16.0 | استحکام کششی |
| ASTM D638 | - | % 730 | ازدیاد طول کششی |
| ASTM D790 | psi 11893.12 | MPa 82.0 | مدول خمشی |
| حرارتی | | | |
| روش تست | سیستم ایمپریال | سیستم متریک | ویژگی |
| ASTM D1525 | F° 167.0 | C° 75.0 | دمای نرم‌شوندگی Vicat |
| ASTM D3418 | F° 206.6 | C° 97.0 | دمای ذوب پیک |
| اطلاعات فرآیند | | | |
| روش تست | سیستم ایمپریال | سیستم متریک | ویژگی |
| - | - | C° | دمای مذاب |

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.