

Ateva® 1850A

EVA	دسته بندی	Celanese EVA Performance Polymers	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

این رزین معمولاً برای پوشش ذوب داغ و کاربردهای چسب استفاده می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
افزودنی	آنتی اکسیدان	-	-
ویژگی ها	آنتی اکسیدان کوپلیمر	-	-
کاربردها	چسبها کاربردهای پوشش	-	-
رتبه بندی های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
اشکال	پلتها	-	-
روش فرآیند	ترکیب پوشش اکستروژن	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.935	چگالی
ASTM D1238	-	g/10 min 150	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
-	-	%wt 18.0	محتوای وینیل استات
ASTM D2240	-		سختی دورومتر
-	-	86	
-	-	34	

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 1015.27	MPa 7.00	استحکام کششی
ASTM D638	-	% 700	ازدیاد طول کششی
ASTM D790	psi 6091.6	MPa 42.0	مدول خمشی

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D3418	F° 183.2	C° 84.0	دمای ذوب پیک
ASTM E28	F° 203.0	C° 95	نقطه نرم‌شوندگی حلقه و ساچمه

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.