

Braskem EVA TN2005

EVA	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

TN2005 یک کوپلیمر اتیلن-وینیل استات (EVA) با وزن مولکولی بالا، خواص مکانیکی عالی، شفافیت، براقیت بالا و فرآیندپذیری آسان است. علاوه بر این، TN2005 انعطاف پذیری حتی در دماهای پایین و خواص آب بندی خوبی دارد. TN2005 می تواند به عنوان پلیمر پایه برای تولید فیلم های گلخانه ای با خواص حرارتی عالی استفاده شود. برای اطلاعات دقیق تر در مورد کاربردهای فیلم کشاورزی و توصیه های تثبیت نور، لطفاً با نماینده Braskem تماس بگیرید. کاربرد: فیلم کشاورزی حرارتی (پوشش گلخانه). بدون افزودنی های UV. - فیلم دمیده شده تک یا هم اکستروژن برای بسته بندی مواد غذایی فیلم برای بسته بندی مواد غذایی منجمد فیلم با وضوح بالا با خواص مکانیکی عالی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
افزودنی	آنتی اکسیدان	-	-
ویژگی ها	آنتی اکسیدان	-	-
	کوپلیمر	-	-
	انعطاف پذیری خوب	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	درخشش بالا	-	-
	وزن مولکولی بالا	-	-
	انعطاف پذیری دمای پایین	-	-

کاربردها

-
-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	کاربردهای کشاورزی	-	-
	فیلم	-	-
	بسته‌بندی غذا	-	-
	بسته‌بندی	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1350	-	-
روش فرآیند	فیلم دمیده شده	-	-
	هم‌اکستروژن	-	-
	اکستروژن فیلم	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.935	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 0.50	-	ASTM D1238
محتوای وینیل استات	%wt 13.5	-	-
سختی دورومتر		-	ASTM D2240
	91	-	-
	50	-	-
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 25.0	psi 3625.95	ASTM D638
		-	ASTM D882
	MPa 30.0	psi 4351.14	-
	MPa 34.0	psi 4931.29	-
ازدیاد طول کششی	% 680	-	ASTM D638
		-	ASTM D882
	% 400	-	-
	% 800	-	-
ضخامت فیلم - تست شده	µm 50	mil 1.97	-

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت	-	-	ASTM D882
	MPa 60.0	psi 8702.28	-
	MPa 70.0	psi 10152.66	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	g 430	oz 15.17	ASTM D1709B
استحکام پارگی Elmendorf	-	-	ASTM D1922
	g 100	oz 3.53	-
	g 270	oz 9.52	-
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 75.0	F° 167.0	ASTM D1525
دمای ذوب پیک	C° 94.0	F° 201.2	ASTM D3418
نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	82	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 2.2	-	ASTM D1003
اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	to 185 °C 145	F° 365.0 - 293.0	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.