Braskem EVA TN2005

تولیدکننده	Braskem	**دسته بندی**	EVA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TN2005 یک کوپلیمر اتیلن-وینیل استات (EVA) با وزن مولکولی بالا، خواص مکانیکی عالی، شفافیت، براقیت بالا و فرآیندپذیری آسان است. علاوه بر این، TN2005 انعطاف پذیری حتی در دماهای پایین و خواص آب بندی خوبی دارد. TN2005 می تواند به عنوان پلیمر پایه برای تولید فیلم های گلخانه ای با خواص حرارتی عالی استفاده شود. برای اطلاعات دقیق تر در مورد کاربردهای فیلم کشاورزی و توصیه های تثبیت نور، لطفاً با نماینده Braskem تماس بگیرید. کاربرد: فیلم کشاورزی حرارتی (پوشش گلخانه). بدون افزودنی های UV. - فیلم دمیده شده تک یا هم اکستروژن برای بسته بندی مواد غذایی فیلم برای بسته بندی مواد غذایی منجمد فیلم با وضوح بالا با خواص مکانیکی عالی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	کوپلیمر	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	درخشش بالا	-	-
	وزن مولکولی بالا	-	-
	انعطاف‌پذیری دمای پایین	-	-
کاربردها			-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	کاربردهای کشاورزی فیلم بسته‌بندی غذا بسته‌بندی	- - - -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1350	-	-
روش فرآیند	فیلم دمیده شده هم‌اکستروژن اکستروژن فیلم	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.935 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.50 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوای وینیل استات	13.5 %wt	-	-
سختی دورومتر		- - -	ASTM D2240 - -
	91 50		

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	25.0 MPa	3625.95 psi - 4351.14 psi 4931.29 psi	ASTM D638 ASTM D882 - -
	30.0 MPa 34.0 MPa		
ازدیاد طول کششی	680 %	- - - -	ASTM D638 ASTM D882 - -
	400 % 800 %		
ضخامت فیلم - تست شده	50 µm	1.97 mil	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 60.0	psi 8702.28	-
	MPa 70.0	psi 10152.66	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	g 430	oz 15.17	ASTM D1709B
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 100	oz 3.53	-
	g 270	oz 9.52	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 75.0	F° 167.0	ASTM D1525
دمای ذوب پیک	C° 94.0	F° 201.2	ASTM D3418

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	82	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 2.2	-	ASTM D1003

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	145 °C to 185	F° 293.0 - 365.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.