Evatane® 18-500

تولیدکننده	Arkema	**دسته بندی**	EVA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

EVATANE® 18-150 یک کوپلیمر تصادفی از اتیلن و وینیل استات است که توسط فرآیند پلیمریزاسیون رادیکالی با فشار بالا ساخته شده است. محتوای بالای وینیل استات EVATANE® 18-500 نرمی، انعطاف پذیری و قطبیت را به ارمغان می آورد. EVATANE® 18-500 با اکثر رزین ها و موم های چسبنده سازگار است. EVATANE® 18-500 همراه با سیالیت بالا، یک محصول کارآمد و با کاربری آسان برای فرمولاسیون چسب های ذوب داغ است. همچنین می تواند به عنوان یک افزودنی برای اصلاح قیر استفاده شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	جریان خوب	-	-
	کوپلیمر تصادفی	-	-
	نرم	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-
	تغییر آسفالت	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.940 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	450 to 550 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133
محتوای وینیل استات	17.0 wt to 19.0 %	-	-
سختی دورومتر	90	-	ASTM D2240, ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	6.00 MPa	870.23 psi	ASTM D638, ISO 527-2
ازدیاد طول کششی	600 to 900 %	-	ASTM D638, ISO 527-2

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	43.0 C°	109.4 F°	ISO 306/A, ASTM D1525
دمای ذوب	86.0 C°	186.8 F°	ISO 11357-3
نقطه نرم‌شوندگی حلقه و ساچمه	94 C°	201.2 F°	ASTM E28

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.