Evatane® 24-03

تولیدکننده	Arkema	**دسته بندی**	EVA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

EVATANE® 24-03 یک کوپلیمر تصادفی از اتیلن و وینیل استات است که با فرآیند پلیمریزاسیون رادیکالی با فشار بالا ساخته شده است. محتوای بالای وینیل استات EVATANE® 24-03 نرمی، انعطاف پذیری و قطبیت را به ارمغان می آورد. EVATANE® 24-03 استحکام چسبندگی بالایی را با اکثر پرکننده ها ارائه می دهد و می تواند برای تولید مستربچ ها یا ترکیبات HFFR استفاده شود و می تواند به عنوان یک افزودنی برای اصلاح قیر استفاده شود. EVATANE® 24-03 همچنین برای اکستروژن فیلم (ریخته گری یا دمیده شده) مناسب است و چسبندگی خوبی به PE، PS و پلی استرها نشان می دهد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی خوب انعطاف‌پذیری خوب کوپلیمر تصادفی نرم	- - - -	- - - -
کاربردها	تغییر آسفالت فیلم دمیده شده فیلم ریخته‌گری مستر بچ	- - - -	- - - -
اشکال	پلت‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	فیلم دمیده شده ریخته‌گری اکستروژن	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.940 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.5 to 3.5 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133
محتوای وینیل استات	23.0 wt to 25.0 %	-	-
سختی دورومتر	83	-	ASTM D2240, ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	27.0 MPa	3916.03 psi	ASTM D638, ISO 527-2
ازدیاد طول کششی	600 to 900 %	-	ASTM D638, ISO 527-2

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	46.0 C°	114.8 F°	ISO 306/A, ASTM D1525
دمای ذوب	80.0 C°	176.0 F°	ISO 11357-3
نقطه نرم‌شوندگی حلقه و ساچمه	183 C°	361.4 F°	ASTM E28

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.