Evatane® 28-03

تولیدکننده	Arkema	**دسته بندی**	EVA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

EVATANE® 28-03 یک کوپلیمر تصادفی از اتیلن و وینیل استات است که با فرآیند پلیمریزاسیون رادیکالی با فشار بالا ساخته شده است. محتوای بالای وینیل استات EVATANE® 28-03 نرمی، انعطاف پذیری و قطبیت را به ارمغان می آورد. EVATANE® 28-03 استحکام چسبندگی بالایی را با اکثر پرکننده ها ارائه می دهد و می تواند برای تولید مستربچ ها یا ترکیبات HFFR استفاده شود. EVATANE® 28-03 همچنین برای اکستروژن فیلم (ریخته گری یا دمیده شده) مناسب است و چسبندگی خوبی به PE، PS و پلی استرها نشان می دهد. EVATANE® 28-03 همچنین می تواند برای ساخت فوم (صنعت کفش)، به عنوان یک افزودنی برای نفت خام (کاهش دهنده نقطه ریزش) استفاده شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی خوب	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	کوپلیمر تصادفی	-	-
	نرم	-	-
کاربردها	فیلم دمیده شده	-	-
	فیلم ریخته‌گری	-	-
	فوم	-	-
	مستر بچ	-	-
	کاربردهای روغن/گاز	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	فیلم دمیده شده ریخته‌گری	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.950 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	3.0 to 4.5 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133
محتوای وینیل استات	26.0 wt to 28.0 %	-	Internal Method
سختی دورومتر	82	-	ASTM D2240, ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	26.0 MPa	3770.99 psi	ASTM D638, ISO 527-2
ازدیاد طول کششی	700 to 1000 %	-	ASTM D638, ISO 527-2

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	41.0 C°	105.8 F°	ISO 306/A, ASTM D1525
دمای ذوب	76.0 C°	168.8 F°	ISO 11357-3
نقطه نرم‌شوندگی حلقه و ساچمه	166 C°	330.8 F°	ASTM E28

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.