Evatane® 28-05

تولیدکننده	Arkema	**دسته بندی**	EVA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

EVATANE® 28-05 یک کوپلیمر تصادفی از اتیلن و وینیل استات است که با فرآیند پلیمریزاسیون رادیکالی با فشار بالا ساخته شده است. محتوای بالای وینیل استات EVATANE® 28-05 نرمی، انعطاف پذیری و قطبیت را به ارمغان می آورد. EVATANE® 28-05 با اکثر رزین ها و موم های چسبناک سازگار است و یک محصول کارآمد و با کاربری آسان برای فرمولاسیون چسب های مذاب داغ است. EVATANE® 28-05 استحکام چسبندگی بالایی را با اکثر پرکننده ها ارائه می دهد و ممکن است برای تولید مستربچ ها، ترکیبات HFFR و فوم ها استفاده شود. EVATANE® 28-05 همچنین برای اکستروژن فیلم (ریخته گری یا دمیده شده) مناسب است و چسبندگی خوبی به PE، PS و پلی استرها نشان می دهد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی خوب	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	کوپلیمر تصادفی	-	-
	نرم	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-
	فیلم دمیده شده	-	-
	فیلم ریخته‌گری	-	-
	فوم	-	-
	مستر بچ	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	فیلم دمیده شده ریخته‌گری	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.950 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	5.0 to 8.0 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133
محتوای وینیل استات	27.0 wt to 29.0 %	-	Internal Method
سختی دورومتر	80	-	ASTM D2240, ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	24.0 MPa	3480.91 psi	ASTM D638, ISO 527-2
ازدیاد طول کششی	700 to 1000 %	-	ASTM D638, ISO 527-2

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	40.0 C°	104.0 F°	ISO 306/A, ASTM D1525
دمای ذوب	72.0 C°	161.6 F°	ISO 11357-3
نقطه نرم‌شوندگی حلقه و ساچمه	160 C°	320.0 F°	ASTM E28

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.