Evatane® 28-25

تولیدکننده	Arkema	**دسته بندی**	EVA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

EVATANE® 28-25 یک کوپلیمر تصادفی از اتیلن و وینیل استات است که با فرآیند پلیمریزاسیون رادیکالی با فشار بالا ساخته شده است. محتوای بالای وینیل استات EVATANE® 28-25 نرمی، انعطاف پذیری و قطبیت را به ارمغان می آورد. EVATANE® 28-25 با اکثر رزین ها و موم های چسبناک سازگار است. EVATANE® 28-25 همراه با سیالیت بالا، یک محصول کارآمد و با کاربری آسان برای فرمولاسیون چسب های مذاب داغ است. EVATANE® 28-25 استحکام چسبندگی بالایی را با اکثر پرکننده ها ارائه می دهد و ممکن است برای تولید مستربچ ها یا ترکیبات HFFR استفاده شود. EVATANE® 28-25 همچنین برای اکستروژن فیلم مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	انعطاف‌پذیری خوب جریان بالا کوپلیمر تصادفی نرم	- - - -	- - - -
کاربردها	فیلم مستر بچ	- -	- -
روش فرآیند	اکستروژن فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.950 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	22 to 29 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133
محتوای وینیل استات	27.0 wt to 29.0 %	-	Internal Method
سختی دورومتر	75	-	ASTM D2240, ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	14.0 MPa	2030.53 psi	ASTM D638, ISO 527-2
ازدیاد طول کششی	800 to 1000 %	-	ASTM D638, ISO 527-2

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C°	-	ISO 306/A, ASTM D1525
دمای ذوب	71.0 C°	159.8 F°	ISO 11357-3
نقطه نرم‌شوندگی حلقه و ساچمه	120 C°	248.0 F°	ASTM E28

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.