Evatane® 28-800

تولیدکننده	Arkema	**دسته بندی**	EVA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

EVATANE® 28-800 یک کوپلیمر تصادفی از اتیلن و وینیل استات است که توسط فرآیند پلیمریزاسیون رادیکالی با فشار بالا ساخته شده است. محتوای بالای وینیل استات EVATANE® 28-800 نرمی، انعطاف پذیری و قطبیت را به ارمغان می آورد. EVATANE® 28-800 با اکثر رزین ها و واکس های چسبنده سازگار است. EVATANE® 28-800 همراه با سیالیت بالا، یک محصول کارآمد و با کاربری آسان برای فرمولاسیون چسب های ذوب داغ است. EVATANE® 28-800 استحکام چسبندگی بالایی را با اکثر پرکننده ها ارائه می دهد و ممکن است برای تولید مستربچ ها استفاده شود. همچنین می تواند به عنوان اصلاح کننده ویسکوزیته برای ترکیبات مختلف مبتنی بر EVA مانند فرمولاسیون های HFFR برای سیم ها و کابل ها استفاده شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	جریان بالا	-	-
	کوپلیمر تصادفی	-	-
	نرم	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-
	مستر بچ	-	-
	کاربردهای سیم و کابل	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.950 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	700 to 900 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133
محتوای وینیل استات	30.0 wt to 32.0 %	-	Internal Method
سختی دورومتر	60	-	ASTM D2240, ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	3.00 MPa	435.11 psi	ASTM D638, ISO 527-2
ازدیاد طول کششی	400 to 600 %	-	ASTM D638, ISO 527-2

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C°	-	ISO 306/A, ASTM D1525
دمای ذوب	63.0 C°	145.4 F°	ISO 11357-3
نقطه نرم‌شوندگی حلقه و ساچمه	80 C°	176.0 F°	ASTM E28

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.