Evatane® 33-25

تولیدکننده	Arkema	**دسته بندی**	EVA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

EVATANE® 33-25 یک کوپلیمر تصادفی از اتیلن و وینیل استات است که توسط فرآیند پلیمریزاسیون رادیکالی با فشار بالا ساخته شده است. محتوای بالای وینیل استات ®EVATANE 33-25 نرمی، انعطاف پذیری و قطبیت را به ارمغان می آورد. EVATANE® 33-25 با اکثر رزین ها و موم های چسبنده سازگار است. این یک محصول کارآمد و با کاربری آسان برای فرمولاسیون چسب های ذوب داغ است. EVATANE® 33-25 استحکام چسبندگی بالایی را با اکثر پرکننده ها ارائه می دهد و می تواند برای تولید ترکیبات HFFR استفاده شود. همچنین یک پلیمر پایه ایده آل برای ترکیبات نیمه رسانا برای کابل های ولتاژ متوسط (لایه جداشدنی خارجی) است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	کوپلیمر تصادفی	-	-
	نرم	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-
	کاربردهای سیم و کابل	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.960 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	22 to 29 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133
محتوای وینیل استات	32.0 wt to 34.0 %	-	Internal Method
سختی دورومتر	67	-	ASTM D2240, ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	11.0 MPa	1595.42 psi	ASTM D638, ISO 527-2
ازدیاد طول کششی	900 to 1100 %	-	ASTM D638, ISO 527-2

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C°	-	ISO 306/A, ASTM D1525
دمای ذوب	63.0 C°	145.4 F°	ISO 11357-3
نقطه نرم‌شوندگی حلقه و ساچمه	119 C°	246.2 F°	ASTM E28

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.