Evatane® 33-45 PV

تولیدکننده	Arkema	**دسته بندی**	EVA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

EVATANE® 33-45 PV یک کوپلیمر تصادفی از اتیلن و وینیل استات است که توسط فرآیند پلیمریزاسیون رادیکالی با فشار بالا ساخته شده است. EVATANE® 33-45 PV منحصراً به کاربردهای فیلم های پوششی فتوولتائیک اختصاص داده شده است. محتوای بالای وینیل استات EVATANE® 33-45 PV شفافیت، انعطاف پذیری و نرمی را به ارمغان می آورد. هنگامی که در فرمولاسیون های متصل عرضی استفاده می شود، پایداری ابعادی بالایی از خود نشان می دهد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل پیوند	-	-
	پایداری ابعادی خوب	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	کوپلیمر تصادفی	-	-
	نرم	-	-
کاربردها	فیلم	-	-
	پنل‌های خورشیدی	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.960 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	38 g/10 min to 48	-	ASTM D1238, ISO 1133
محتوای وینیل استات	32.0 wt %to 34.0	-	Internal Method
سختی دورومتر	63	-	ASTM D2240, ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	9.00 MPa	1305.34 psi	ASTM D638, ISO 527-2
ازدیاد طول کششی	900 % to 1100	-	ASTM D638, ISO 527-2

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C°	-	ISO 306/A, ASTM D1525
دمای ذوب	62.0 C°	143.6 F°	ISO 11357-3
نقطه نرم‌شوندگی حلقه و ساچمه	107 C°	224.6 F°	ASTM E28

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.