Evatane® 40-55

تولیدکننده	Arkema	**دسته بندی**	EVA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

EVATANE® 40-55 یک کوپلیمر تصادفی از اتیلن و وینیل استات است که توسط فرآیند پلیمریزاسیون رادیکالی با فشار بالا ساخته شده است. محتوای بالای وینیل استات ®EVATANE 40-55 نرمی، انعطاف پذیری، قطبیت و حلالیت بالا را به ارمغان می آورد. EVATANE® 40-55 با اکثر رزین ها و واکس های چسبنده سازگار است. EVATANE® 40-55 همراه با سیالیت بالا، یک محصول کارآمد و با کاربری آسان برای فرمولاسیون چسب های ذوب داغ است. EVATANE® 40-55 همچنین می تواند در چسب های پایه حلال، فرمولاسیون جوهر و برای ساخت فوم (صنعت کفش) استفاده شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	جریان بالا	-	-
	کوپلیمر تصادفی	-	-
	نرم	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-
	فوم	-	-
	جوهر چاپ	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.960 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	48 to 62 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133
محتوای وینیل استات	38.0 wt to 41.0 %	-	Internal Method
سختی دورومتر	50	-	ASTM D2240, ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	7.00 MPa	1015.27 psi	ASTM D638, ISO 527-2
ازدیاد طول کششی	900 to 1100 %	-	ASTM D638, ISO 527-2

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C°	-	ISO 306/A, ASTM D1525
دمای ذوب	55.0 C°	131.0 F°	ISO 11357-3
نقطه نرم‌شوندگی حلقه و ساچمه	97 C°	206.6 F°	ASTM E28

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.