Evatane® 42-60

تولیدکننده	Arkema	**دسته بندی**	EVA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

EVATANE® 42-60 یک کوپلیمر تصادفی از اتیلن و وینیل استات است که توسط فرآیند پلیمریزاسیون رادیکالی با فشار بالا ساخته شده است. محتوای بالای وینیل استات ®EVATANE 42-60 نرمی، انعطاف پذیری، قطبیت و حلالیت بالا را به ارمغان می آورد. EVATANE® 42-60 را می توان به راحتی در حلال های مختلف حل کرد و در جوهرها یا فرمولاسیون چسب های پایه حلال استفاده کرد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	لغزش	-	-
ویژگی‌ها	انعطاف‌پذیری خوب کوپلیمر تصادفی نرم	- - -	- - -
کاربردها	چسب‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.960 g/cm³	-	ISO 1183

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	65 to 85 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133
محتوای وینیل استات	%wt	-	Internal Method
سختی دورومتر		-	ASTM D2240, ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	5.00 MPa	725.19 psi	ASTM D638, ISO 527-2
ازدیاد طول کششی	900 to 1100 %	-	ASTM D638, ISO 527-2

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C°	-	ISO 306/A, ASTM D1525
دمای ذوب	52.0 C°	125.6 F°	ISO 11357-3
نقطه نرم‌شوندگی حلقه و ساچمه	95 C°	203.0 F°	ASTM E28

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.