Evateno® 8019-PE

تولیدکننده	Braskem	**دسته بندی**	EVA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Evateno ® 8019 PE یک کوپلیمر اتیلن-وینیل استات (EVA) با محتوای متوسط وینیل استات است. Evateno ® 8019 PE یک محصول با پردازش آسان و قابل اتصال عرضی است که با سایر رزین های ترموپلاستیک و الاستومری و پرکننده های معدنی سازگاری بالایی دارد. این محصول خاصیت ارتجاعی بالا، مقاومت در برابر ترک خوردگی ناشی از تنش محیطی (ESCR) بالا، استحکام ضربه و مقاومت در برابر درجه حرارت پایین را ارائه می دهد. کاربرد: پلاک های متصل عرضی و/یا منبسط شده برای کاربردهای مختلف از جمله ترکیبات برای کفش (کفی، زیره و غیره)، مبلمان، صنعت اسباب بازی و هدیه تبلیغاتی، و مخلوط های پلی اتیلن مورد استفاده در فرمولاسیون چسب های ذوب داغ. سازگاری بسیار خوبی با واکس، پارافین ها و چسباننده ها دارد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر	-	-
	قابل پیوند	-	-
	مقاومت خوب در برابر ضربه	-	-
	الاستیسیته بالا	-	-
	مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا (ESCR)	-	-
	مقاومت در برابر ضربه دما پایین	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-
	کفش‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	مبلمان اسباب‌بازی‌ها	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.940 g/cm³	-	ASTM D792, ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	8.0 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	hr	-	ASTM D1693
محتوای وینیل استات	19.0 %wt	-	-
سختی دورومتر		- - -	ASTM D2240 - -
	85 30		

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	58.0 C°	136.4 F°	ASTM D1525
دمای ذوب	86.0 C°	186.8 F°	DSC

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.