Evateno® HM-150

تولیدکننده	Braskem	**دسته بندی**	EVA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

توضیحات: Evateno® HM 150 یک کوپلیمر اتیلن-وینیل استات (EVA) با محتوای متوسط وینیل استات، وزن مولکولی بسیار کم و قابلیت اتصال عرضی آسان است. Evateno® HM-150 سازگاری خوبی با سایر رزین های ترموپلاستیک و الاستومری ارائه می دهد و می تواند در مخلوط با سایر پلی اتیلن ها برای بهبود مقاومت در برابر ترک خوردگی ناشی از تنش محیطی (ESCR)، انعطاف پذیری و مقاومت در برابر خستگی استفاده شود. حاوی افزودنی آنتی اکسیدان است. کاربرد: چسب های ذوب داغ، پوشش، مخلوط با پلی اتیلن ها و قطعات قالب گیری تزریقی که در آن انعطاف پذیری و مقاومت در برابر ترک خوردگی ناشی از تنش محیطی (ESCR) مورد نیاز است. فرمولاسیون چسب های ذوب داغ سازگاری بسیار خوبی با موم، پارافین ها، چسبنده ها، مخلوط های پلیمری و مخلوط با مخلوط های آسفالت دارد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	کوپلیمر	-	-
	قابل پیوند	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	وزن مولکولی پایین	-	-

کاربردها

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	چسب‌ها مخلوط کردن کاربردهای پوشش	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1350	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	هم‌اکستروژن اکستروژن فیلامنت	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.940 g/cm³	-	ASTM D792, ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	150 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	hr	-	ASTM D1693
محتوای وینیل استات	20.0 %wt	-	Internal Method
سختی دورومتر		- - -	ASTM D2240 - -
	83 27		

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	46.0 C°	114.8 F°	ASTM D1525
دمای ذوب پیک	83.0 C°	181.4 F°	ASTM D3418

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.