Evateno® HM-728

تولیدکننده	Braskem	**دسته بندی**	EVA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Evateno ® HM 728 یک کوپلیمر اتیلن-وینیل استات (EVA) با محتوای بالای وینیل استات، وزن مولکولی متوسط و سازگاری خوب با سایر رزین های ترموپلاستیک و الاستومری است. Evateno ® HM 728 سازگاری خوبی با سایر رزین های اولفینی ارائه می دهد و می تواند در مخلوط با سایر پلی اتیلن ها برای بهبود مقاومت در برابر ترک خوردگی ناشی از تنش محیطی (ESCR)، مقاومت در برابر ضربه و شکنندگی در دماهای پایین استفاده شود. حاوی افزودنی آنتی اکسیدان است. کاربرد: چسب های ذوب داغ، پوشش ها، قطعات منبسط شده و قطعات قالب گیری تزریقی و اکستروژن که در آن انعطاف پذیری، ارتجاعی و مقاومت در برابر ترک خوردگی ناشی از تنش محیطی (ESCR) مورد نیاز است. فرمولاسیون چسب های ذوب داغ سازگاری بسیار خوبی با موم، پارافین ها و چسبنده ها دارد و انعطاف پذیری و چسبندگی را بهبود می بخشد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	کوپلیمر	-	-
	قابل فوم‌سازی	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر ضربه	-	-
	مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا	-	-
		-	

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	(ESCR) وزن مولکولی متوسط		
کاربردها	چسب‌ها کاربردهای پوشش فوم ورق میکروفوم شده ورق	- - - - -	- - - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.950 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	6.0 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	hr	-	ASTM D1693
محتوای وینیل استات	28.0 %wt	-	-
سختی دورومتر	 80 25	- - -	ASTM D2240 - -

حرارتی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 49.0	F° 120.2	ASTM D1525
دمای ذوب	C° 77.0	F° 170.6	DSC

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.