EVAL™ SP521B

تولیدکننده	EVAL Europe nv	**دسته بندی**	EVOH
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

EVAL™ SP521B یک محصول اتیلن وینیل الکل (EVOH) است. در اروپا موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.19 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)		-	ISO 1133
	1.9 g/10 min	-	-
	4.3 g/10 min	-	-
	7.9 g/10 min	-	-
	13 g/10 min	-	-
محتوای اتیلن	27.0 %mol	-	Internal Method
سختی Rockwell	94	-	ISO 2039-2

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ انتقال دی‌اکسید کربن	0.050 cm³·mm/m²/atm/ 24 hr	-	Internal Method
مدول کششی	2800 MPa	406106.4 psi	ISO 527-2
تنش کششی	38.0 MPa	5511.44 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	15 %	-	ISO 527-2
مدول خمشی	4700 MPa	681678.6 psi	ISO 178
نفوذپذیری اکسیژن	6.0E-3 cm³·mm/m²/atm/ 24 hr 0.026 cm³·mm/m²/atm/ 24 hr	- - -	ISO 14663-2 - -
نرخ انتقال بخار آب	2.3 g·mm/m²/atm/24 hr	-	ASTM E96
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	2.0 kJ/m² 2.0 kJ/m²	- 0.9516 ft·lb/ in² 0.9516 ft·lb/ in²	ISO 179 - -

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	40.0 C°	104.0 F°	ISO 11357-2
دمای نرم‌شوندگی Vicat	170 C°	338.0 F°	ISO 306
دمای ذوب	187 C°	368.6 F°	ISO 11357-3
دمای تبلور پیک	162 C°	323.6 F°	ISO 11357-3

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.