# EVERLON® TAN-60

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | ,.Ever Polymer Co .Ltd | **دسته بندی** | SEBS |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

گرید اتصال ویژه: بر پایه SEBS، با چسبندگی خوب برای تزریق دوبل. همه دارای گواهینامه UL هستند. قالب گیری درج: قادر به اتصال با ABS، PC، PC/ABS، PMMA، AS، PBT، PETG، PA (NYLON) است. با قابلیت هوازدگی عالی، پایداری UV و انعطاف پذیری عالی. مناسب برای کامپیوتر، MP3، تلفن همراه، دوربین، PDA، ماوس و غیره.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | چسبندگی | - | - |
| | چسبندگی خوب | - | - |
| | انعطاف‌پذیری خوب | - | - |
| | مقاومت خوب در برابر آب و هوا | - | - |
| **کاربردها** | چرخ دنده‌ها | - | - |
| | تلفن‌های همراه | - | - |
| | اجزاء کامپیوتری | - | - |
| | قطعات الکتریکی | - | - |
| | کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی | - | - |
| **روش فرآیند** | قالب‌گیری تزریقی | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.05 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **سختی دورومتر** | 65 | - | ASTM D2240 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | 3.73 MPa | 540.99 psi | ASTM D412 |
| **ازدیاد طول کششی** | 520 % | - | ASTM D412 |
| **استحکام پارگی** | 29.4 kN/m | - | ASTM D624 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تردی** | -40.0 C° | -40.0 F° | ASTM D746 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.