# EVERLON® TSO-55

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | ,.Ever Polymer Co .Ltd | **دسته بندی** | SEBS+EPDM |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

درجه لمس خشک و مقاوم در برابر حرارت. بر پایه EPDM/SEBS، برای جایگزینی لاستیک سنتی.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | مقاومت حرارتی بالا | - | - |
| **کاربردها** | جایگزینی لاستیک | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 0.948 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **سختی دورومتر** | 55 | - | ASTM D2240 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | MPa 4.90 | psi 710.69 | ASTM D412 |
| **ازدیاد طول کششی** | % 600 | - | ASTM D412 |
| **استحکام پارگی** | kN/m 32.4 | - | ASTM D624 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تردی** | C° 40.0- | F° 40.0- | ASTM D746 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.