# EVERLON® TZ-65

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | ,.Ever Polymer Co .Ltd | **دسته بندی** | SEBS+SBS |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

درجه معمولی: بر پایه SEBE/SBS.

## مشخصات فنی

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 0.998 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **سختی دورومتر** | 65 | - | ASTM D2240 |

### مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | 3.14 MPa | 455.42 psi | ASTM D412 |
| **ازدیاد طول کششی** | 380 % | - | ASTM D412 |
| **استحکام پارگی** | 19.6 kN/m | - | ASTM D624 |

| حرارتی | | | |
|---|---|---|---|
| **ویژگی** | **سیستم متریک** | **سیستم ایمپریال** | **روش تست** |
| **دمای تردی** | -40.0 °C | -40.0 °F | ASTM D746 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.