TROGAMID® Care MX73-A

تولیدکننده	Evonik Industries AG	**دسته بندی**	Nylon Copolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

میکروکریستالی TROGAMID® Care MX ماده انتخابی برای تمام کاربردهایی است که با فرمولاسیون های دارویی، لیپیدها یا ضدعفونی کننده های تهاجمی سروکار دارند، زیرا مقاومت فوق العاده ای در برابر مواد شیمیایی و ترک خوردگی ناشی از تنش از خود نشان می دهد. به عنوان مثال می توان به تجهیزات انتقال مایعات و داروها مانند شیرهای قطع و وصل، قطعات دیالیز، محفظه ها، پوشش ها یا سمعک ها اشاره کرد. زمینه های هدف کاربرد برای ترکیبات TROGAMID® Care MX شامل سیستم های انتقال مایعات و داروها، ابزار جراحی، محفظه ها، دستگاه های نظارت و تصویربرداری و تجهیزات پزشکی بادوام است. تمام مزایا در یک نگاه شفافیت بالا مقاومت شیمیایی بالا مقاومت بسیار خوب در برابر ترک خوردگی ناشی از تنش مقاومت در برابر UV ظرفیت تحمل بار دینامیکی بالا قابلیت پردازش و رنگ پذیری آسان فاقد BPA

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	زیست‌سازگار	-	-
	بدون BPA	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	قابلیت رنگ‌آمیزی خوب	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر UV	-	-
	شفافیت بالا		-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا (ESCR)	- -	
کاربردها	محفظه‌ها دستگاه‌های پزشکی کاربردهای پزشکی/بهداشتی داروها ابزارهای جراحی	- - - - -	- - - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ISO 10993 USP 88 کلاس VI USP	- - -	- - -
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1460 MPa	211755.48 psi	ISO 527-2
تنش کششی	59.0 MPa	8557.24 psi	ISO 527-2/50
کرنش کششی	8.0 %	-	ISO 527-2/50
کرنش کششی نامی در هنگام شکست	%	-	ISO 527-2/50
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	10 kJ/m²	4.76 ft·lb/in²	ISO 179/1eA
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	بدون شکست	-	ISO 179/1eU

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب (DSC)	250 C°	482.0 F°	ISO 11357

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.