TROGAMID® TCR Film 400 µm

تولیدکننده	Evonik Industries AG	**دسته بندی**	Nylon Copolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

اثرهای تزئینی با قالب‌گیری تزریقی مقاوم در برابر مواد شیمیایی دمای انحراف حرارتی بالا فیلم‌های TROGAMID® TCR شفاف و مقاوم در برابر نور خورشید، حرارت، شوک، لوازم آرایشی و مواد شیمیایی هستند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	سختی خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر UV	-	-
	مقاومت خوب در برابر آب و هوا	-	-
	مقاوم در برابر شوک	-	-
	مقاوم در برابر نور خورشید	-	-
کاربردها	دستگاه‌ها	-	-
	کاربردهای خودرویی	-	-
	دستگاه‌های پزشکی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	فیلم	-	-
روش فرآیند	لمینت‌کردن ترموفرمینگ	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.02 g/cm³	-	ISO 1183
جذب آب	3.5 %	-	ISO 62

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ISO 527-3/100
	50.0 MPa	7251.9 psi	-
	45.0 MPa	6526.71 psi	-
	80.0 MPa	11603.04 psi	-
	55.0 MPa	7977.09 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ISO 527-3/100
	12 %	-	-
	11 %	-	-
	%	-	-
	%	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	140 C°	284.0 F°	-
دمای نرم‌شوندگی Vicat	130 C°	266.0 F°	ISO 306/B
			ISO 11359-2

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
CLTE	9.0E-5 cm/cm/°C	-	

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت		-	-
	85	-	-
	91	-	-
	98	-	-
ضریب شکست	1.516	-	ISO 489
عبور نور (Transmittance)	% 91.8	-	DIN 5036
کدورت (Haze)	% 2.5	-	ASTM D1003
شاخص زردی	YI	-	ASTM D1925
عدد Abbe	52.0	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.