VESTAMID® Care ML-GB30

تولیدکننده	Evonik Industries AG	**دسته بندی**	Nylon 12
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

درجات VESTAMID®Care ML طیفی از رزین‌های پلی‌آمید 12 با ویسکوزیته‌های مختلف را برای پردازش از طریق اکستروژن یا قالب‌گیری تزریقی پوشش می‌دهند. محدوده محصولات VESTAMID®Care ML شامل رزین‌های پایه تثبیت‌نشده و همچنین ترکیبات تثبیت‌شده یا تقویت‌شده است. رزین‌های VESTAMID® Care ML با چندین ویژگی برجسته مانند مقاومت بالا در برابر ضربه و مقاومت در برابر ضربه شیاردار، پایداری ابعادی، خواص لغزشی خوب، مقاومت سایشی بالا و مقاومت در برابر مواد شیمیایی مشخص می‌شوند. گریدهای VESTAMID® Care ML پر نشده، به عنوان مثال، مواد انتخابی برای کاتترها و لوله‌ها هستند، جایی که مواد VESTAMID® Care ML حتی بالاترین چالش‌ها را در کاربردهایی مانند کاتترهای بالونی آنژیوپلاستی برآورده می‌کنند. حوزه‌های کاربردی معمول برای گریدهای VESTAMID® Care ML تقویت‌شده شامل قطعات محفظه، دستگاه‌های نظارت و تصویربرداری و تجهیزات پزشکی بادوام است. گریدهای VESTAMID® Care ML پرشده به دلیل جذب آب کم، حتی در برابر اتوکلاو بخار برای بیش از 500 سیکل مقاومت می‌کنند. مزایا در یک نگاه: مقاومت بالا در برابر ضربه پایداری ابعادی بالا مقاومت شیمیایی بالا اصطکاک لغزشی کم چقرمگی بالا مقاومت سایشی بالا قابلیت پردازش و رنگ‌پذیری آسان

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	زیست‌سازگار	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	قابلیت رنگ‌آمیزی خوب	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	پایداری ابعادی خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر ضربه	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	سختی خوب	-	-
	اصطکاک پایین	-	-
کاربردها	دستگاه‌های پزشکی	-	-
	کاربردهای پزشکی/بهداشتی	-	-
	لوله‌کشی	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ISO 10993	-	-
	USP 88	-	-
	کلاس VI USP	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-
	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.25 g/cm³	-	ISO 1183
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)		-	ISO 294-4
	1.2 %	-	-
	1.2 %	-	-
جذب آب		-	ISO 62
	1.1 %	-	-
	0.50 %	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	2000 MPa	290076.0 psi	ISO 527-2
تنش کششی	47.0 MPa	6816.79 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	5.0 %	-	ISO 527-2

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کرنش کششی نامی در هنگام شکست	%	-	ISO 527-2
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار		-	ISO 179/1eA
	kJ/m² 6.0	ft·lb/in² 2.85	-
	kJ/m² 6.0	ft·lb/in² 2.85	-
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف		-	ISO 179/1eU
	kJ/m² 160	ft·lb/in² 76.13	-
	kJ/m² 160	ft·lb/in² 76.13	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی		-	-
	C° 150	F° 302.0	ISO 75-2/B
	C° 55.0	F° 131.0	ISO 75-2/A
دمای نرم‌شوندگی Vicat		-	-
	C° 150	F° 302.0	ISO 306/A
	C° 155	F° 311.0	ISO 306/B
دمای ذوب (DSC)	C° 178	F° 352.4	ISO 11357
CLTE	1.3E-4 cm/cm/°C	-	ISO 11359-2

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)		-	UL 94
	HB	-	-
	HB	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.