VESTOSINT® 1174 white

تولیدکننده	Evonik Industries AG	**دسته بندی**	Nylon 12
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پودر برای سیستم‌های پوشش VESTOSINT 1164 سفید و 1174 سفید، پودرهای نایلون 12 ریز هستند که به‌طور خاص برای فرآیند مینی‌کوت مقالات کوچک، مانند کمر بند یا حلقه‌های فریت توسعه یافته‌اند. VESTOSINT 1164 سفید و 1174 سفید همچنین در رنگ‌ها استفاده می‌شوند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	رنگ پوشش‌های نازک	- -	- -
شکل ظاهری	سفید	-	-
اشکال	پودر	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.06 g/cm³	-	ISO 1183
چگالی ظاهری	g/cm³	-	ISO 60

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جذب آب		-	ISO 62
	% 1.7	-	-
	% 1.2	-	-
	% 0.50	-	-
میانگین اندازه ذرات	µm 50	mil 1.97	-
توزیع اندازه ذرات		-	ISO 4610
	%wt	-	-
	%wt	-	-
	%wt	-	-
سختی Shore	75	-	ISO 868
سختی فرورفتگی ساچمه	MPa 101	psi 14648.84	ISO 2039-1

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت سایش Taber	mg	-	ASTM D1242

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب (DSC)	C° 176	F° 348.8	ISO 3146
CLTE	1.0E-4 cm/cm/°C	-	ISO 11359-2
گرمای ویژه	J/kg/°C 2270	-	DIN 53765
رسانندگی گرمایی	to 0.27 W/m/K 0.22	-	DIN 52612

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	1.0E+14 ohms·cm	-	IEC 60093

الکتریکی و اشتعال‌پذیری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام الکتریکی	85 kV/mm	-	IEC 60243-1

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.