

ACRYLITE® Film White WF007

Acrylic (PMMA)	دسته بندی	Evonik Industries AG	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

فیلم ACRYLITE® WF007 یک فیلم اکریلیک سفید براق با مقاومت بالا در برابر آب و هوا برای برجسب ها و نوارهای تخریب پذیر است. این فیلم 100٪ بر پایه اکریلیک است و بنابراین هیچ نرم کننده ای ندارد و یک پلیمر کاملاً بدون PVC است. به لطف فرمولاسیون پلیمری اکریلیک اختصاصی خود، این فیلم از دید طول کم مشخص و انتشار ترک بالا را نشان می دهد. با توجه به عملکرد عالی آن در شرایط آب و هوایی طولانی مدت و قرار گرفتن در معرض نور UV، فیلم ACRYLITE® WF007 تغییر رنگ یا زرد شدن را نشان نمی دهد. سطح براق و بسیار صاف آن باعث می شود که فیلم دارای یک سطح با کیفیت گرافیکی عالی باشد. کاربرد فیلم ACRYLITE® WF007 به عنوان یک لایه تک رو در برجسب ها و نوارهای تخریب پذیر با مقاومت بالا در برابر UV و آب و هوا استفاده می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	چاپ پذیری عالی	-	-
	مقاومت خوب در برابر UV	-	-
	مقاومت خوب در برابر آب و هوا	-	-
	درخشش بالا	-	-
کاربردها	برجسب‌ها	-	-
	نوار	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	سفید	-	-
اشکال	فیلم	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.28	-	DIN 53479
کشش سطحی	mN/m 50	dyne/cm 50.0	DIN 53364

نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
عبور UV	% 0.0	-	DIN EN 410

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت هوازدگی تسریع شده	بدون تغییر قابل مشاهده	-	ISO 4892-2
مختصات رنگ	0.358	-	DIN 5033
	0.370	-	-
	-	-	-

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa 41.0	psi 5946.56	ISO 527-3
ازدیاد طول کششی	% 5.7	-	ISO 527-3
	% 25	-	-
	-	-	-

حرارتی	ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	C° 101	F° 213.8	ISO 11357-2	

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (زائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.