EUROPLEX® Film HC 0F028

تولیدکننده	Evonik Industries AG	**دسته بندی**	PVDF+PMMA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

EUROPLEX® Film HC 0F028 یک فیلم PMMA و PVDF کو-اکسترود شده، مقاوم در برابر آب و هوا و شفاف است. این فیلم برای ارائه محافظت UV و پرداخت سطحی مدرن برای مواد ترموست مانند لمینت های فشار قوی طراحی شده است. این فیلم عملکرد عالی در آب و هوای طولانی مدت در فضای باز بدون خطر تغییر رنگ یا زرد شدن نشان می دهد. لایه PMMA بر پایه رزین PMMA سفارشی ساخته شده است که چسبندگی شیمیایی عالی به رزین ملامین را فراهم می کند، در حالی که لایه بالایی PVDF سطح بالایی از مقاومت در برابر آب و هوا و همچنین مقاومت شیمیایی بسیار خوب، ضد لک، ضد رسوب و خواص تمیز شوندگی آسان از جمله گرافیتی را به ارمغان می آورد.
کاربرد: با توجه به چسبندگی شیمیایی بسیار خوب آن به رزین ملامین همراه با مقاومت عالی در برابر UV و آب و هوا، EUROPLEX® Film HC 0F028 برای استفاده به عنوان لایه بالایی روی پانل های لمینت های فشرده درجه بیرونی مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل تمیز کردن	-	-
	چسبندگی خوب	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	پایان سطح خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر UV	-	-
	مقاومت خوب در برابر آب و هوا	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	لمینت‌ها	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	فیلم	-	-
روش فرآیند	لمینت‌کردن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.20 g/cm³	-	DIN 53479
کشش سطحی	23 mN/m	23.0 dyne/cm	-

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
عبور UV	%	-	DIN EN 410
عبور نور (Transmittance)	92.0 %	-	ISO 13468-2
کدورت (Haze)	7.0 %	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت هوازدگی تسریع شده	بدون تغییر قابل مشاهده	-	ISO 4892-2

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	44.0 MPa	6381.67 psi	ISO 527-3
ازدیاد طول کششی			

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	ISO 527-3
	% 7.0	-	-
	%	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.