ExxonMobil™ EnBA EN 33331

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	EnBA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ExxonMobil EN 33331 یک کوپلیمر حاوی بوتیل 32.5٪ اکریلات با سیالیت بالا است و برای چسب ها و درزگیرهای ذوب داغ مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	تثبیت کننده حرارتی	-	-
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	330 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوای n-بوتیل آکریلات	32.5 %wt	-	ExxonMobil Method
سختی دورومتر	54	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 1.31	psi 190.0	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 98	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 7.10	psi 1029.77	ASTM D790

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.