Escorene™ Ultra LD 708.62

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	EVA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Escorene Ultra LD 708.62 یک رزین فیلم کوپلیمر حاوی 14.9% (جرم) استات وینیل است. فیلم ساخته شده از LD 708.62 دارای استحکام ضربه عالی و قابلیت حرارتی خوب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	تثبیت کننده حرارتی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	5.2 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوای وینیل استات	14.9 %wt	-	ExxonMobil Method

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 77.1	psi 11182.43	ASTM D882
	MPa 81.4	psi 11806.09	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 29.6	psi 4293.12	ASTM D882
	MPa 19.4	psi 2813.74	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 320	-	ASTM D882
	% 870	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 96	oz 3.39	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 210	oz 7.41	ASTM D1922
	g 220	oz 7.76	ASTM D1922

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 63.0	F° 145.4	ASTM D1525

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	86	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 1.1	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.