ExxonMobil™ LDPE LD 319.92

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	EVA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Escorene Ultra LD 319.92 یک رزین فیلم کوپلیمری است که حاوی 8.7٪ (کسر جرمی) وینیل استات است. فیلم ساخته شده از LD 319.92 دارای استحکام ضربه و قابلیت آب بندی حرارتی عالی است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	تثبیت کننده حرارتی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.930 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوای وینیل استات	8.7 %wt	-	ExxonMobil Method

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 108	psi 15664.1	ASTM D882
	MPa 120	psi 17404.56	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 30.5	psi 4423.66	ASTM D882
	MPa 27.4	psi 3974.04	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 330	-	ASTM D882
	% 660	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 250	oz 8.82	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 120	oz 4.23	ASTM D1922
	g 95	oz 3.35	ASTM D1922

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 81.0	F° 177.8	ASTM D1525

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	88	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 1.5	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.