Exact™ 3024

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	Plastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

EXACT 3024 یک پلاستومر بوتن مبتنی بر اتیلن است که با استفاده از فناوری کاتالیزوری EXXPOL® شرکت ExxonMobil Chemical تولید می شود. این ماده می تواند برای هر دو کاربرد فیلم ریخته گری هم اکسترود شده تک لایه و چند لایه که نیاز به عملکرد آب بندی حرارتی عالی دارند، استفاده شود. کاربردهای معمولی شامل لایه های مهر و موم بسته بندی مواد غذایی و فیلم های لمینیت است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ذره	-	-

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 85.3	psi 12371.74	ASTM D882
	MPa 97.2	psi 14097.69	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 5.74	psi 832.52	ASTM D882

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	MPa 4.96	psi 719.39	ASTM D882
	MPa 47.5	psi 6889.31	ASTM D882
	MPa 31.6	psi 4583.2	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 9.0	-	ASTM D882
	% 7.2	-	ASTM D882
	% 560	-	ASTM D882
	% 780	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 140	oz 4.94	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 48	oz 1.69	ASTM D1922
	g 150	oz 5.29	ASTM D1922

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 87.0	F° 188.6	ASTM D1525

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	93	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 0.80	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.