Exact™ 3128

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	Plastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

EXACT 3128 یک پلاستومر بوتن مبتنی بر اتیلن است که با استفاده از فناوری کاتالیزوری EXXPOL® شرکت ExxonMobil Chemical تولید می شود. این ماده برای هر دو کاربرد فیلم دمیده هم اکسترود شده تک لایه و چند لایه که نیاز به چقرمگی عالی و عملکرد آب بندی حرارتی خوب دارند، طراحی شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	تثبیت کننده حرارتی	-	-
اشکال	ذره	-	-

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 72.7	psi 10544.26	ASTM D882
	MPa 77.1	psi 11182.43	ASTM D882
استحکام کششی			

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	ASTM D882
	MPa 4.81	psi 697.63	ASTM D882
	MPa 4.40	psi 638.17	ASTM D882
	MPa 60.4	psi 8760.3	ASTM D882
	MPa 52.3	psi 7585.49	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 9.2	-	ASTM D882
	% 7.9	-	ASTM D882
	% 560	-	ASTM D882
	% 750	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 670	oz 23.63	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 120	oz 4.23	ASTM D1922
	g 220	oz 7.76	ASTM D1922

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 84.0	F° 183.2	ASTM D1525

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	77	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 3.5	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.