Exact™ 3131

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	Plastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

EXACT 3131 یک پلاستومر هگزن مبتنی بر اتیلن است که با استفاده از فناوری کاتالیزوری EXXPOL® شرکت ExxonMobil Chemical تولید می شود. EXACT 3131 برای هر دو کاربرد فیلم ریخته گری هم اکسترود شده تک لایه و چند لایه که نیاز به چقرمگی عالی و عملکرد آب بندی حرارتی دارند، طراحی شده است. کاربردهای معمولی شامل لایه های آب بندی حرارتی در بسته بندی مواد غذایی است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	تثبیت کننده حرارتی	-	-
اشکال	ذره	-	-

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 67.4	psi 9775.56	ASTM D882
	MPa 74.7	psi 10834.34	ASTM D882

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 5.22	psi 757.1	ASTM D882
	MPa 4.54	psi 658.47	ASTM D882
	MPa 73.7	psi 10689.3	ASTM D882
	MPa 60.8	psi 8818.31	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 10	-	ASTM D882
	% 8.5	-	ASTM D882
	% 460	-	ASTM D882
	% 630	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 1000	oz 35.27	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 170	oz 6.0	ASTM D1922
	g 350	oz 12.34	ASTM D1922

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 83.0	F° 181.4	ASTM D1525

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	93	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 0.40	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.