Exact™ 3139

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	Plastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

EXACT 3139 یک کوپلیمر هگزن مبتنی بر اتیلن است که توسط فناوری کاتالیزوری EXXPOL® شرکت ExxonMobil Chemical تولید می شود. EXACT 3139 برای هر دو کاربرد فیلم ریخته گری هم اکسترود شده تک لایه و چند لایه که نیاز به چقرمگی عالی و عملکرد آب بندی حرارتی دارند، طراحی شده است. کاربردهای معمولی شامل لایه های مهر و موم بسته بندی مواد غذایی و فیلم های لمینیت است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	تثبیت کننده حرارتی	-	-
اشکال	ذره	-	-

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 67.5	psi 9790.07	ASTM D882
	MPa 76.0	psi 11022.89	ASTM D882

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 5.25	psi 761.45	ASTM D882
	MPa 4.48	psi 649.77	ASTM D882
	MPa 65.8	psi 9543.5	ASTM D882
	MPa 55.6	psi 8064.11	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 10	-	ASTM D882
	% 8.1	-	ASTM D882
	% 530	-	ASTM D882
	% 700	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 240	oz 8.46	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 350	oz 12.34	ASTM D1922
	g 640	oz 22.57	ASTM D1922

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 80.0	F° 176.0	ASTM D1525

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	92	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 0.50	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.