Exact™ 4053

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	Plastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

EXACT 4053 یک پلاستومر اتیلن-پایه بوتن است که با استفاده از فناوری کاتالیزوری EXXPOL® شرکت ExxonMobil Chemical تولید می شود. این رزین در درجه اول برای استفاده در مخلوط با پلی الفین ها برای بهبود عملکرد آب بندی حرارتی و/یا چقرمگی در کاربردهای فیلم طراحی شده است. EXACT 4053 حاوی هیچ آنتی اکسیدانی نیست.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ذره	-	-

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 34.1	psi 4945.8	ASTM D882
	MPa 38.1	psi 5525.95	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 3.50	psi 507.63	ASTM D882
	MPa 3.11	psi 451.07	ASTM D882

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	MPa 57.1	psi 8281.67	ASTM D882
	MPa 49.6	psi 7193.88	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 12	-	ASTM D882
	% 11	-	ASTM D882
	% 530	-	ASTM D882
	% 760	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 140	oz 4.94	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 53	oz 1.87	ASTM D1922
	g 130	oz 4.59	ASTM D1922

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 56.0	F° 132.8	ASTM D1525

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	85	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 1.6	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.