Exact™ 4056

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	Plastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

EXACT 4056 یک پلاستومر هگزن-پایه اتیلن است که توسط فناوری کاتالیزوری EXXPOL® شرکت ExxonMobil Chemical تولید می شود. این رزین می تواند در مخلوط با پلی الفین ها برای بهبود عملکرد آب بندی حرارتی و چقرمگی در کاربردهای فیلم استفاده شود. این ماده برای استفاده در فیلم های قابل پخش و کاربردهای کیسه ای برای افزودن مواد به صورت دسته ای طراحی شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	تثبیت کننده حرارتی	-	-
اشکال	ذره	-	-

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 30.1	psi 4365.64	ASTM D882
	MPa 34.3	psi 4974.8	ASTM D882
استحکام کششی			

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	ASTM D882
	MPa 3.45	psi 500.38	ASTM D882
	MPa 2.91	psi 422.06	ASTM D882
	MPa 64.3	psi 9325.94	ASTM D882
	MPa 61.1	psi 8861.82	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 12	-	ASTM D882
	% 10	-	ASTM D882
	% 390	-	ASTM D882
	% 620	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 1000	oz 35.27	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 72	oz 2.54	ASTM D1922
	g 170	oz 6.0	ASTM D1922

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 57.0	F° 134.6	ASTM D1525

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	79	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 2.6	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.