ExxonMobil™ HDPE HD 6706 Series

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

HD 6706 یک کوپلیمر اتان با توزیع وزن مولکولی باریک با قابلیت پردازش خوب و تعادل خوب بین مقاومت در برابر ترک خوردگی ناشی از تنش محیطی، چقرمگی و سختی است. این رزین می تواند به طور ایده آل برای کاربردهای بسته بندی سنگین استفاده شود که نیاز به عملکرد پایدار از دمای اتاق تا شرایط دمای زیر صفر دارد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E116487-219916	-	-
افزودنی	HD 6706.62: خاصیت ضد الکتریسیته ساکن HD 6706.17: مقاومت در برابر اکسیداسیون	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	6.7 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	3.67 hr	-	ASTM D1693B

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	25.9 MPa	3756.48 psi	ASTM D638
مدول خمشی	1300 MPa 1120 MPa	- 188549.4 psi 162442.56 psi	ASTM D790B ASTM D790B ASTM D790B
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	49 J/m	0.9178 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	74.1 C° 46.1 C°	- 165.38 F° 114.98 F°	- ASTM D648 ASTM D648B
دمای ذوب پیک	132 C°	269.6 F°	ASTM D3418

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		- -	- -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.