ExxonMobil™ HDPE HD 6908 Series

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

HD 6908 یک هموپلیمر با سفتی عالی و تعادل خوب بین قابلیت پردازش و مقاومت ضربه در دمای پایین است. این رزین می تواند به طور ایده آل برای مقالاتی استفاده شود که به سفتی بسیار بالا نیاز دارند یا می توانند نازک شوند. این ماده عملکرد بسیار خوبی در مقالات فوم ساختاری دارد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E117534-220050	-	-
افزودنی	HD 6908.65: مقاومت در برابر اکسیداسیون؛ تثبیت کننده ماوراء بنفش HD 6908.19: مقاومت در برابر اکسیداسیون	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	8.2 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	3.33 hr	-	ASTM D1693B

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	30.0 MPa	4351.14 psi	ASTM D638
مدول خمشی	1890 MPa 1600 MPa	- 274121.82 psi 232060.8 psi	ASTM D790B ASTM D790B ASTM D790B
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	47 J/m	0.8803 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	87.1 C° 48.5 C°	- 188.78 F° 119.3 F°	- ASTM D648 ASTM D648B
دمای ذوب پیک	135 C°	275.0 F°	ASTM D3418

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.