ExxonMobil™ HDPE HD 7957.04

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

HD 7957.04 یک رزین فیلم دمشده پلی اتیلن با چگالی بالا و وزن مولکولی بالا است. فیلم ساخته شده از HD 7957.04 دارای مقاومت ضربه، چقرمگی و سفتی عالی است. HD 7957.04 به ویژه برای فیلم هایی با ضخامت کمتر از 0.5 میل توصیه می شود.

مشخصات فنی

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	10 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	13 µm	0.5118 mil	-
مدول سکانت		-	ASTM D882
	1250 MPa	181297.5 psi	ASTM D882
	1250 MPa	181297.5 psi	ASTM D882

استحکام کششی

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	ASTM D882
	MPa 41.4	psi 6004.57	ASTM D882
	MPa 35.9	psi 5206.86	ASTM D882
	MPa 86.9	psi 12603.8	ASTM D882
	MPa 78.6	psi 11399.99	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 310	-	ASTM D882
	% 370	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 280	oz 9.88	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 9.0	oz 0.3174	ASTM D1922
	g 17	oz 0.5996	ASTM D1922

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	C° 133	F° 271.4	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.