ExxonMobil™ HDPE HD 7960.13

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

HD 7960.13 یک رزین فیلم دمیده پلی‌اتیلن با چگالی بالا و وزن مولکولی بالا است. فیلم ساخته شده از HD 7960.13 دارای مقاومت در برابر ضربه، سختی و سفتی عالی است. HD 7960.13 به ویژه برای فیلم‌هایی با ضخامت کمتر از 0.5 میل توصیه می‌شود.

مشخصات فنی

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	10 min 10/g	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	1060 MPa	153740.28 psi	ASTM D882
	1130 MPa	163892.94 psi	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	37.9 MPa	5496.94 psi	ASTM D882
	32.9 MPa	4771.75 psi	ASTM D882

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	MPa 84.1	psi 12197.7	ASTM D882
	MPa 71.3	psi 10341.21	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 270	-	ASTM D882
	% 380	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 300	oz 10.58	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 7.0	oz 0.2469	ASTM D1922
	g 32	oz 1.13	ASTM D1922

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.