ExxonMobil™ HDPE HD 8660 Series

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

سری HD 8660 کوپلیمرهای هگزن با چگالی بالا با چقرمگی و سفتی عالی هستند. آنها می توانند به طور ایده آل برای کاربردهایی استفاده شوند که به بهترین تعادل بین چقرمگی در دمای پایین، مقاومت در برابر خزش، سفتی، مقاومت در برابر ترک خوردگی ناشی از تنش های محیطی و مقاومت در برابر پارگی نیاز دارند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E117534-220052	-	-
افزودنی	HDP8660.29: تثبیت کننده UV-15 برای مدت طولانی HD 8660.29: تثبیت کننده UV-15 برای مدت طولانی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی		-	ASTM D1693A
	40.0 hr	-	ASTM D1693A
	560 hr	-	ASTM D1693A

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	19.3 MPa	2799.23 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	10 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	896 MPa	129954.05 psi	ASTM D790B
استحکام ضربه		-	ARM
	92 J	-	ARM
	258 J	-	ARM

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	ASTM D648
	57.0 C°	134.6 F°	ASTM D648
	38.0 C°	100.4 F°	ASTM D648
دمای ذوب پیک	129 C°	264.2 F°	ASTM D3418

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص			-
			-

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	
		-	

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.