ExxonMobil™ HDPE HD 8760 Series

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

HD 8760 یک کوپلیمر هگزن با چگالی بالا با سفتی و قابلیت پردازش عالی است. این رزین می تواند به طور ایده آل برای کاربردهایی که نیاز به تعادل بهینه بین سفتی، قابلیت پردازش و ظاهر دارند استفاده شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E117534-220058	-	-
افزودنی	HDP8760.29: تثبیت کننده UV-15 برای مدت طولانی HD 8760.29: تثبیت کننده UV-15 برای مدت طولانی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	5.0 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی		-	ASTM D1693A
	20.0 hr	-	ASTM D1693A
	20.0 hr	-	ASTM D1693A

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	22.1 MPa	3205.34 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	10 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1030 MPa	149389.14 psi	ASTM D790B
استحکام ضربه		-	ARM
	75 J	-	ARM
	190 J	-	ARM

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	ASTM D648
	67.0 C°	152.6 F°	ASTM D648
	40.0 C°	104.0 F°	ASTM D648
دمای ذوب پیک	130 C°	266.0 F°	ASTM D3418

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص			-
			-

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	
		-	

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.