ExxonMobil™ HDPE HD 9830.02

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

HD 9830.02 یک کوپلیمر پلی اتیلن با چگالی بالا با گرید قالب گیری دمشی با توزیع وزن مولکولی دو وجهی است. این محصول تعادل بسیار خوبی از مقاومت در برابر ترک خوردگی ناشی از تنش، سفتی و استحکام ضربه را با قابلیت پردازش عالی به دلیل ساختار شاخه ای نسل بعدی خود ارائه می دهد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	تثبیت کننده حرارتی	-	-
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.956 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.30 g/10 min	-	ASTM D1238

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	366 hr	-	ASTM D1693B

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 27.8 MPa 13.6	- psi 4032.06 psi 1972.52	ASTM D638 ASTM D638 ASTM D638
مدول خمشی	MPa 1240	psi 179847.12	ASTM D790
استحکام ضربه کششی	kJ/m² 265	ft·lb/in² 126.09	ASTM D1822

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	C°	-	ASTM D746
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 127	F° 260.6	ASTM D1525

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-		-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.